

MULTIFILL 3-15

(МУЛЬТИФИЛ 3-15)



Цветная затирка для швов

Описание

MULTIFILL 2-5 – цветной цементный раствор для заполнения межплиточных швов. Обладает высокой механической прочностью и цветовой стабильностью. Подходит для заполнения швов шириной 3-15 мм. Классифицирован как затирка типа CG2 WA в соответствии с требованиями стандарта EN 13888.

Область применения

MULTIFILL 3-15 применяется для заполнения межплиточных швов на стенах и на полах как внутри, так и снаружи помещений.

Технические характеристики

Вид:	цементный порошок
Цвет:	8 цветов
Требуется воды:	6,75 л/25 кг мешок
Плотность сухого раствора:	1,50 ± 0,30 кг/л
Плотность свежего раствора:	2,00 ± 0,50 кг/л
Температура нанесения:	от +5°C до +35°C
Износостойкость: (EN 12808-2)	≤ 1.000 мм ³
Прочность на сжатие (EN 12808-3):	
• через 28 дней:	38,00 Н/мм ²
• после 25 циклов мороз-оттаивание:	38,00 Н/мм ²
Прочность на изгиб (EN 12808-3):	
• через 28 дней:	7,50 Н/мм ²
• после 25 циклов мороз-оттаивание:	7,50 Н/мм ²
Усадка (EN 12808-4):	≤ 2 мм/ м
Водопоглощение (EN 12808-5):	
• через 30 минут:	≤ 2 г.
• через 240 минут:	≤ 5 г.
Работопригодность:	4 часов при +20°C
Можно ходить:	через 10 часов при +20°C

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание, на которое крепится плитка, должно быть тщательно очищено. Швы необходимо хорошо расчистить и смочить мокрой губкой.

2. Нанесение

MULTIFILL 3-15 добавляется в воду при постоянном помешивании до образования однородной массы. Для перемешивания рекомендуется использовать низкооборотистую дрель.

После перемешивания нужно дать смеси отстояться около 3 минут, после чего повторно слегка перемешать. Заполнить раствором швы при помощи резинового шпателя. Для того, чтобы швы были затерты полностью, раствор нужно наносить в диагональном направлении. Спустя некоторое время излишки материала нужно вытереть мокрой губкой. По окончании работ поверхность можно вытереть сухой тряпкой.

Если работы проводятся на улице или при высокой температуре, рекомендуется регулярно смачивать заполненные швы мокрой губкой, во избежание быстрого высыхания раствора.

Расход

Расход MULTIFILL 3-15 зависит от размеров плитки и ширины швов. В таблице указан расход материала (г/м²) для нескольких параметров:

Размеры плитки (см)	Ширина шва			
	3 мм	7 мм	12 мм	15 мм
20 x 20 x 0,7	390	900	1.540	1.930
30 x 30 x 0,8	300	700	1.190	1.480
40 x 40 x 0,8	230	530	900	1.120
40 x 40 x 1,0	280	660	1.120	1.400
50 x 50 x 0,8	180	420	730	900

MULTIFILL 3-15



Упаковка - Цветовая гамма

MULTIFILL 3-15 поставляется в 8 цветах, которые имеют соответствующие коды в полиэтиленовых мешках по 5 кг и в бумажных мешках по 25 кг:

Цвет	5 кг	25 кг
01 Белый	•	•
03 Серый	•	•
05 Светло-серый	•	•
06 Багама беж	•	•
09 Светло-коричневый	•	
10 Темно-серый	•	
21 Карамель	•	
30 Цемент	•	

Срок годности - Хранение

- Бумажные мешки по 25 кг: 12 месяцев с даты производства
- Полиэтиленовые мешки по 5 кг: 24 месяцев с даты производства

Вышеуказанные сроки хранения действуют при хранении материала в невскрытой заводской упаковке в помещениях, защищенных от влаги и мороза.

Важные пометки

- Продукт содержит цемент, который при контакте с водой реагирует как щелочь. Классифицируется как раздражающее вещество.
- Инструкции предотвращения риска и советы о мерах безопасности указаны на мешке.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

